



ELM® rLDPE NATURAL-2

Geri Dönüşüm Alçak Yoğunluk Polietilen

UYGULAMA

Ekstrüzyon, şişirme film, enjeksiyon kalıplama

Özellikler	Tipik Değer	Metod
Yoğunluk (23°C)	0.91 - 0.93 g/cm ³	ISO 1183
Erime Akış Hızı (190°C/2.16 kg)	0.6 - 1.0 g/10 dk	ISO 1133
Kopmada Gerilme Dayanımı (50 mm/dk)	≥ 21 MPa	DIN 53504
Kopmada Uzaması (50 mm/dk)	≥ 610 %	DIN 53504
Katkı Oranı	≤ 1 %	ISO 3451
Form	3 - 5 mm granül	

DEPOLAMA

50°C'nin altındaki sıcaklıklarda, kuru bir alanda depolanması gerekmektedir. Güneş ışığı ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygunsuz depolama koşulları, fiziksel değerlerde değişime neden olabilir. Teslimattan sonra 12 ay içinde işlenmesi tavsiye edilmektedir.

PAKETLEME

1200 kg Big Bag içerisinde paketlenmektedir.

NOTLAR

Bu sayfadaki değerler tipik değerlerdir ve kesin değerler olarak kabul edilmemelidir. Kullanıcılar sonuçları kendileri test ederek onaylamalıdır. Ürün numunesi için lütfen iletişime geçiniz.